

SurfaMix® P WBQ | Quartz

Βιομηχανικό αστάρι νερού για αύξηση πρόσφυσης με χαλαζιακά αδρανή

Περιγραφή Προϊόντος

Το SurfaMix™ P WBQ | Quartz είναι βιομηχανικό αστάρι υδατικής βάσης ειδικής σύνθεσης με συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακά αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, το οποίο δημιουργεί εξαιρετική πρόσφυση σε μη συνήθη υποστρώματα, τα οποία έχουν λεία επιφάνεια ή χαμηλή απορροφητικότητα. Είναι έτοιμο προς χρήση, έχει αντοχή σε αλκαλικό περιβάλλον και είναι εύκολο στην εφαρμογή με απλά εργαλεία - με τα χαλαζιακά αδρανή που περιέχει, βελτιώνει την πρόσφυση της επιφάνειας και λειτουργεί ως σύνδεσμος για το κονίαμα που θα εφαρμοσθεί επάνω σ' αυτήν.

Προτεινόμενη Χρήση

Χρησιμοποιείται σαν αστάρι πρόσφυσης σε επιφάνειες λείες και μη απορροφητικές όπως εμφανή μπετά, μωσαϊκά, παλιές στρώσεις μαρμάρων, βαμμένες επιφάνειες τοιχοποιίας. Σε επιφάνειες τοιχοποιίας, με τη χρήση του εξασφαλίζεται άριστη πρόσφυση του σοβά που θα ακολουθήσει. Επίσης είναι εξαιρετικό υπόστρωμα (σύνδεσμος) σε επιφάνειες δαπέδων χαμηλής απορροφητικότητας για το γέμισμα δαπέδων και επικόλληση πλακιδίων.

Πλεονεκτήματα

- ☆
- ☆
- ☆
- ☆

Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Δοκιμές βάσει Προτύπων

Μορφή/Τύπος	▶	Διασπορά υδατικής βάσης
Απόχρωση	▶	Γκρι
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1)	▶	1.54±0.05 kg/L
Θερμοκρασία εφαρμογής	▶	
pH	▶	
VOC (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	▶	<20 g/L
Ιξώδες	▶	... mPa·s@20°C
Διαλυτικό/ Διαλύτης Καθαρισμού	▶	Νερό
Χρόνος στεγνώματος αφής	▶	1-2h @ 20°C
Απόδοση	▶	2.5-3.3 m²/Kg

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Οριακή τιμή ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) του προϊόντος έτοιμο για χρήση (Κατηγορία Α/η «Συνδεδετικά Αστάρια», Τύπος Δ): 750 g/L (2010). Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ του συγκεκριμένου προϊόντος είναι 720 g/L.

Οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και αυξημένης σχετικής υγρασίας.

Προετοιμασία Υποστρώματος

NanoPhos S.A.

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1st Km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Greece
T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303 | E. info@nanophos.com | W. www.NanoPhos.com

SurfaMix® P WBQ | Quartz

Βιομηχανικό αστάρι νερού για αύξηση πρόσφυσης με χαλαζιακά αδρανή

Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από λάδια, λίπη, σκόνες και σαθρά υπολείμματα.

Οδηγίες Εφαρμογής

Η εφαρμογή του SurfaMix® P WBQ μπορεί να γίνει με πινέλο ή ρολό γούνας. Απαιτείται καλή ανάδευση πριν από κάθε χρήση. Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 5 - 35°C. Ο καλός αερισμός απαιτείται για να εξασφαλιστεί το ορθό στέγνωμα.

Καλυπτικότητα - Κατανάλωση

2.5-3.3 m²/Kg, ανάλογα με τις ιδιότητες της επιφάνειας εφαρμογής.

Συμπληρωματικές Πληροφορίες

Σύστημα Βαφής

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη NanoPhos για περισσότερες πληροφορίες

Αποθήκευση

Αποθήκευση στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε καλά αεριζόμενο χώρο, σε θερμοκρασία 5°C έως 35°C, μακριά από ηλιακές ακτίνες και παγετό, για διάστημα τουλάχιστον 24 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής.

Υγεία και Ασφάλεια

Διαβάστε την ετικέτα του προϊόντος πριν από την χρήση. Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας διατίθεται στην ιστοσελίδα www.NanoPhos.com ή κατόπιν αιτήματος επικοινωνώντας με την NanoPhos μέσω email: info@NanoPhos.com ή μέσω τηλεφώνου: 2292069312.

Διαθέσιμες Συσκευασίες

- 1kg Πλαστικό (PP) δοχείο
- 4kg Πλαστικό (PP) δοχείο
- 10kg Πλαστικό (PP) δοχείο

- **Σημειώσεις & Μέτρα Ασφάλειας:** Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την εφαρμογή μπορεί να επηρεάσουν τις ιδιότητες του εφαρμοσμένου προϊόντος. Αποθήκευση στην αρχική κλειστή συσκευασία σε καλά αεριζόμενο χώρο σε θερμοκρασία 5°C έως 35°C, μακριά από τις ηλιακές ακτίνες και τον παγετό για διάστημα έως και 24 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής. Το Δελτίο Τεχνικών Προδιαγραφών συνιστάται να διαβαστεί σε συνδυασμό με το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού δελτίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με τη NanoPhos: info@NanoPhos.com

NanoPhos S.A.

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1st Km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Greece
T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303 | E. info@nanophos.com | W. www.NanoPhos.com